

WHITE LITHIUM GREASE

Es una grasa lubricante multipropósito a base de jabón de Litio de alta penetración que ingresa fácilmente a las áreas de difícil acceso a diferencia de las grasas convencionales, disminuyendo la fricción, previniendo el desgaste y evitando la corrosión de las piezas metálicas.

APLICACIONES

Aplicable en la lubricación de terminales de batería, cables de frenos, rodillos, cadenas, tornos, engranajes, rodamientos, juntas homocinéticas, guías de puertas, ventiladores, ventanas, bisagras, máquinas y herramientas en general.

PROPIEDADES

- Reduce la fricción y el desgaste en las aplicaciones metal-metal y metal-plástico, otorgando lubricación resistente y duradera.
- Efectivo en condiciones de ambientes extremos, resistiendo al agua y al calor.
- Desplaza la humedad durante su aplicación.
- Su color facilita la inspección visual del lubricante sobre el objeto empleado.
- No gotea, no se derrite ni congela.
- En el aerosol se utiliza como propelente, hidrocarburos para controlar la aplicación y el espesor de la película.

MODO DE USO

- Agitar el aerosol antes de su uso.
- Rociar adecuadamente la superficie a proteger y lubricar.
- Utilizar el tubo de extensión para aplicaciones precisas o alcanzar áreas difíciles.

SALUD Y SEGURIDAD

Este producto es altamente inflamable y puede estallar si es perforado, incinerado o sobrecalentado (a más de 50°C).

No aplicar sobre elementos energizado, ni próximos a chispas o fuego.

En caso de ingestión, no inducir al vomito y requiera atención médica, si ocurre contacto con la piel u ojos, lavar con abundante agua y jabón.

Mantener este producto fuera del alcance de los niños.

CARACTERISTICAS TIPICAS

| ENSAYOS FISICOQUIMICOS | UNIDAD | METODO | VALORES PROMEDIO |
|------------------------|--------|-------------|------------------|
| Color | - | VISUAL | Blanco |
| Densidad (15.6°C) | Kg/L | ASTM D-4052 | >0.74 |
| Four Ball War | Mm | ASTM D-2266 | 0.52 |
| Presión de Vapor | - | - | 35-60 psi a 70°F |
| Solubilidad del agua | - | - | Insoluble |
| Temperatura Minima | °C | - | -18 |
| Porcentaje volatil | % | - | 76 |

Las especificaciones puntuales son valores promedio. En los lotes fabricados se pueden dar ligeras variaciones que no afectan la calidad del producto, ni el rendimiento.

PRESENTACIÓN

WHITE LITHIUM GREASE

- Spray de 10 Oz